

## Паспорт качества

Изделие: Инженерная доска пола

Сорт: Рустик

### 1. Характеристики изделия:

**1.1. Структура изделия:** лицевой слой – дуб -ламель; нижний слой – березовая фанера марки ФСФ

### 1.2. Геометрические размеры:

Толщина: 20 мм (ламель 5,5 мм; фанера 14,5 мм); 16 мм (ламель 4 мм; фанера 12 мм)

Ширина 135 мм, 155 мм, 175 мм, 205 мм. Длина: 500-1950 мм

#### 1.2.1 Допустимые геометрические отклонения

Длина	Ширина	Толщина	Покоробленность поперечная	Покоробленность продольная	Крыловатость
±0,5 мм	±0,2 мм на 500 мм	±0,5 мм	±0,5 мм на 50 мм	±1,5 мм на 500 мм	±1,5 мм на 500 мм

**1.3 Соединение:** шип-паз по периметру

**1.4 Фаска:** по периметру размером 1,5 мм под углом 45°

**1.5 Финишная обработка:** Масло с твердым воском на натуральных компонентах полуматовое

При старении (брашировании) лицевой стороны, глубина выборки волокон древесины не нормируется

Цветовые оттенки и текстура, являющиеся естественными параметрами натуральной древесины, не могут быть полностью идентичными в поставленной партии.

По согласованию с заказчиком может осуществляться поставка инженерной доски без финишной обработки (без шпатлевания сучков и дефектов, шлифования, браширования, нанесения масла)

**1.6 Влажность изделия в упаковке при отгрузке: 6 – 12%**

### 1.7 Качественные характеристики

Не допускается на лицевой стороне ламели	Допускается в теле ламели, в т.ч. на лицевой стороне
1. Гниль.	1. Сбой по цвету.
2. Механические повреждения, недострог.	2. Наклон волокон.
	3. Сердцевинные лучи.
	4. Здоровые, сросшиеся сучки на лицевой стороне, ребре. диаметром менее 80 мм, с трещинами или раковинами
	5. Сквозные выпадающие загнившие, гнилые и табачные сучки, торцовые, кромочные сучки диаметром до 50 мм.
	6. Глазки единичные и групповые
	7. Сомкнутые трещины на торцах
	8. Трещины усушки множественные
	9. Заболонь, водослой, пятнистость, червоточина прорость на лицевой и тыльной сторонах
	10. Грибковые поражения до 1/4 поверхности доски

На лицевой стороне и кромке пороки древесины глубиной более 0,5 мм зашпаклеваны. На местах шпатлевания допускается наличие раковин, углублений и трещин до 0,5 мм. (если заказана доска с финишной обработкой).

**В поставляемой партии допускается до 5% продукции с отклонениями от указанных признаков отбора**

### 1.8 Упаковка.

135мм, 155 мм 6 досок; 175мм, 205 мм 4 доски в термоусадочной пленке.

В объеме отгружаемой продукции не менее 65% - длиной 1950мм, 1750 мм; и до 35 % длиной 1450мм.

В поставке до 25% составных досок (две или три доски, имеющие совокупно длину пачки). Минимальная длина составной доски – 500 мм.

### 2. Условия транспортировки изделия:

**2.1** Погрузку и разгрузку упаковок (паллет) производить бережно во избежание нарушения целостности упаковки. При неблагоприятных погодных условиях (дождь, туман, мокрый снег) погрузку следует производить в крытых помещениях.

**2.2** Перевозку изделия следует производить только на транспорте с закрытым кузовом. В кузове не допускается наличие песка, грязи и воды.

**2.3** Перевозка осуществляется в горизонтальном положении на ровном основании. Не допускается укладка упаковок «на ребро» или вертикально на торец.

### **3. Условия хранения изделия:**

**3.1.** До момента укладки изделие должно храниться в горизонтальном положении в штабелированном виде на ровном, сухом и чистом основании в помещении с влажностью воздуха 45-60 % и температурой 15-25°C. Не допускается хранение упаковок «на ребре» или вертикально на торец. Общая высота штабеля не должна превышать шестнадцати упаковок.

**3.2.** Не допускается хранение изделия без упаковки или с поврежденной упаковкой.

**3.3.** Непосредственно перед паркетными работами для акклиматизации изделия следует перенести в помещение, где он будет уложен на 2-3 дня. При акклиматизации изделия на объекте не допускается вскрытие упаковки или хранение изделия без упаковки.

### **4. Гарантийные обязательства:**

**4.1.** Продавец гарантирует покупателю возможность обменять или вернуть товар, не соответствующий разделу 1 Паспорту качества, в течение одного месяца со дня отгрузки. При условии, возврата на завод, забракованного материала с этикеткой.

**4.2.** При предъявлении претензий по качеству товара допускается приемка не более пяти вскрытых пачек изделия.

**4.3.** Вскрытие более пяти пачек изделия без представителя продавца снимает с продавца гарантийные обязательства.

**4.4.** Влажность поставляемой продукции определяется на момент отгрузки со склада поставщика.

**4.5.** Продавец не принимает продукцию к возврату по гарантийным обязательствам при условии, если:

**4.5.1.** Влажность предоставленного на обмен и возврат товара не соответствует значению, указанному в разделе 1 Паспорте качества;

**4.5.2.** Изделие имеет следы воды, клея, лака и т.д.;

**4.5.3.** Изделие имеет нарушенную упаковку и (или) механические повреждения;

**4.5.4.** Изделие покороблено в результате плохих условий хранения.

**4.6.** Гарантийные обязательства Продавца прекращаются с момента принятия изделия в работу, а именно с момента финишной обработки изделия Покупателем или третьими лицами по инициативе Покупателя, укладки изделия, и иных случаев, когда в результате воздействия на изделие невозможно установить ее заводские параметры и свойства.

**Покупатель ознакомлен с характеристиками изделия, условиями его хранения и транспортировки, а также гарантийными обязательства Продавца.**

**Покупатель извещен о требованиях и условиях, предъявляемых к приемки изделия по гарантии Продавцом, и согласен с указанными требованиями и условиями.**